

MINERAL RESOURCES GUATEMALA

Plant: 16 Avenida, 5-80 zona 4
Parque Industrial "Las Américas"
Municipio de Villa Nueva,
Distrito de Guatemala
Phone: +502 6636 3766, Fax: +502 6636 4127
mramirez@mineralresources.com.gt

Office: Diagonal 6, 10-01, oficina 1102 torre 2
"Centro gerencial Las Margaritas", Guatemala,
Centro América
Phone: +502 2492 5353, Fax +502 2336 4333
mramirez@mrg.com.gt



Technical Sheet

Feldspar / Feldespato F/MRG/75

XRF Chemical Analysis Análisis químicos XRF

Oxides / Oxidos	%
SiO ₂	70.5
Al ₂ O ₃	16.70
Fe ₂ O ₃	0.15
TiO ₂	0.02
CaO	0.34
MgO	<0.05
K ₂ O	7.28
Na ₂ O	4.58
L.o.I.	Max 0.30

Mineralogy / Mineralogía

	%
K-Na Feldspar / K-Na Feldespato	78
Quartz / Cuarzo	21
Others / Otros	1

Grainsize Distribution Distribución Granulométrica

Fraction / Fracción	75 µm
Retained on 75 µm sieve Retenido al tamis de 75 µm	<2.0 %
Retained on 45 µm sieve Retenido al tamis de 45 µm	<14.0 %

Other Characteristics Otras Características

Moisture / humedad	0.5 % max
Hardness / Dureza	6
pH	6.5 - 7

Product Description:

Ventilated K-Na feldspar for ceramic applications (sanitaryware body). Available packages: 25 Kg bags, big-bags, bulk. Production site: Villa Nueva

Descripcion Producto:

K-Na Feldespato molido para producción de cerámicos ("sanitaryware body"). Disponible en sacos de 25 Kg, Big-bags, bulk. Sitio de producción: Villa Nueva



Forwarding Address c/o: Dirección en Italia:

MINERALI INDUSTRIALI S.r.l.

Piazza Martiri della Libertà n. 4; 28100, NOVARA (ITALY)
Tel. +39 0321 377600 - Fax: +39 0321 391874 e-mail: info@min-ind.it

